



雨田株式会社

〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目1-2天王寺漢方ビル5F
TEL 06-6777-1713 FAX 06-6777-1509 rai@ameda.co.jp

ステンレスカットワイヤー



表面ツルツルで光沢があります。材質の硬さが高く、切断面が鋭い為、アルミ合金、亜鉛合金及びステンレス金属のブラスト処理、バリ取りなどの用途に広く使用されます。

一般物性

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|----|----|
| 化学成分 % | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
| | ≦0.07 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.03 | ≦0.035 | 18 | 8 |
| 製品材質 | SUS304 | | | | | | |
| 製品サイズ | φ 0.7mm × 0.7mm | | | | | | |
| | φ 0.6mm × 0.6mm | | | | | | |
| 硬さ/Hardness | HRC40-50 | | | | | | |
| Microstructure | austenite | | | | | | |
| 形状/external form | 円柱状 | | | | | | |